



Technisches Datenblatt

PANDOMO Hard Grain Grey

Hartkornsand HG-G

Anwendungsbereich:
› zur Vergütung von PANDOMO Epoxy
› zur Vergütung von PANDOMO Studio
Für den Einsatzbereich
› zur Erstellung von PANDOMO FloorPlus
Hartkornsand zur Herstellung von PANDOMO FloorPlus
Bodenflächen unter Verwendung von PANDOMO Floor (K1
oder K3) und PANDOMO Hard Grain.
Zum Absanden von PANDOMO Epoxy. Zur Vergütung von
PANDOMO Studio in den ersten Schichten.

Art:

PANDOMO Hard Grain Grey ist ein spezieller grauer
Granitsand.

Verarbeitung:

**PANDOMO Hard Grain Grey Verarbeitung zur Erstellung
einer PANDOMO FloorPlus Bodenfläche:**
Zunächst erfolgt die Applikation von PANDOMO Floor (K1 oder
K3) gemäß Datenblatt. Unmittelbar nach dem Glätten der
PANDOMO Oberfläche wird eine kleine Menge
PANDOMO Hard Grain Grey, ca. 30–50 g/m², sorgsam
appliziert. Hierfür muss PANDOMO Hard Grain Grey von Hand
in die Luft geworfen werden, sodass der Sand gleichmäßig auf
die Fläche rieselt. Dabei ist darauf zu achten, dass nicht Korn an

Korn liegt, sondern ein gewisser Anteil der
PANDOMO Spachtelmasse zwischen den Sandkörnern sichtbar
bleibt. Sandnester auf der Fläche, sowie eine ungleichmäßige
Sandmenge beim Einstreuen sind unter allen Umständen zu
vermeiden.

Zur Verarbeitung von PANDOMO Epoxy:

Zum Absanden von PANDOMO Epoxy wird PANDOMO Hard
Grain Grey im Überschuss auf die grundierte Fläche gestreut. (das
Technische Datenblatt ist zu beachten).

Zur Verarbeitung von PANDOMO Studio:

Für PANDOMO Studio werden in die ersten Schichten zum
Schichtaufbau und Erzielen einer Struktur PANDOMO Hard Grain
Gray eingeebracht.
(das Technische Datenblatt ist zu beachten). Die Spachtelmasse
wird über das Korn dünn abgezogen.

Zu beachten ist:

Es darf nur dort Sand eingestreut werden, wo keine Glättung
der Spachteloberfläche mit dem Stielglätter mehr erforderlich
ist. In Teilbereichen der Spachtelung, in den bereits Sand
eingestreut wurde, darf nicht mehr mit dem Glätter
nachgearbeitet werden oder die Fläche mit Nagelschuhen
begangen werden.

Technische Daten nach ARDEX-Qualitätsnorm

Produktdetails

Abpackung	Eimer mit 5 kg netto
Lagerung	In trockenen Räumen mind. 24 Monate im originalverschlossenen Gebinde lagerfähig.